


# AGRASIL SD 200°C

TUBI ASPIRAZIONE E MANDATA IN SILICONE FDA PER COSMETICA E FARMACEUTICA



## APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari, altissima temperatura

## SOTTOSTRATO

Bianco, liscio in gomma SILICONICA MVQ, di qualità alimentare, inodore ed insapore

## RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

## COPERTURA

Bianca, liscia e lucida, ad impressione tela in gomma SILICONICA MVQ, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-50°C +200°C

## NORME

FDA CFR 21 parti 170 e 199 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0.74	5	75	15	225	100	0.7	10/20
25	1	37	1 29/64	0.96	5	75	15	225	130	0.7	10/20
32	1 1/4	44	1 47/64	1.13	5	75	15	225	180	0.7	10/20
38	1 1/2	51	2	1.24	5	75	15	225	200	0.7	10/20
51	2	65	2 9/16	1.97	5	75	15	225	270	0.7	10/20
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.45	5	75	15	225	350	0.7	10/20

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

