

# PETROCRAFT D /20 EN 1825 TYPE C

TUBO MADATA RIFORMIMENTO A TERRA DEGLI AEROMOBILI - EN1825 TIPO C



## APPLICAZIONE

Mandata di carburanti con contenuto aromatico fino al 50% per rifornimenti a terra degli aeromobili

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NBR** conduttiva ( $R \leq 10^6$  Ohm)

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia, ignifuga e conduttiva ( $R \leq 10^6$  Ohm), ad impressione tela in gomma **CR**, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +70°C

## NORME

EN 1825 TYPE C / TRbF

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	29	1 9/64	0.52	20	300	80	1200	113	40/61
25	1	38	1 1/2	0.84	20	300	80	1200	150	40/61
32	1 1/4	45	1 25/32	1.00	20	300	80	1200	200	40/61
38	1 1/2	51	2	1.16	20	300	80	1200	230	40/61
51	2	65	2 9/16	1.70	20	300	80	1200	305	40/61
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.06	20	300	80	1200	390	40/61
76	3	92	3 5/8	2.56	20	300	80	1200	460	40/61
102	4	120	4 23/32	3.73	20	300	80	1200	610	40/61

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## IDENTIFICAZIONE

