

# WELRED 20 ISO3821 L/L

СВАРОЧНЫЙ РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ АЦЕТИЛЕНА



## Применение

Рукав для подачи ацетилена в газосварочных аппаратах

## Внутренний слой

SBR резина, гладкий, черного цвета

## Усиление

Усиленная синтетическая оплетка

## Наружный слой

SBR/EPDM резина, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

## Рабочая температура

-25°C +80°C

## Разрешение/стандарт

ISO 3821

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	13	1/2	0.16	20	300	60	900	50/100
8	5/16	15	19/32	0.18	20	300	60	900	50/100
9	23/64	16	5/8	0.20	20	300	60	900	50/100
10	3/8	17	43/64	0.21	20	300	60	900	50/100
13	1/2	23	29/32	0.40	20	300	60	900	50/100
16	5/8	26	1 5/16	0.53	20	300	60	900	50/100
19	3/4	30	1 3/16	0.62	20	300	60	900	50/100
25	1	37	1 29/64	0.86	20	300	60	900	50/100

Другие размеры и рабочее давление по запросу. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления

## Маркировка

TGT WELRED W.P. 20 BAR ISO3821 ITALY